

PROTOKOL O POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY PVZ-1970/09

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Pro – Naturalis s.r.o.
9. května 178
273 51 Pletený Újezd
IČ: 28 52 97 66

Výrobek:

BAMBUSOVÉ PARKETY

Datum: 2009-08-31
Počet stran: 2
Z toho příloh:
Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : výrobce; výtisk č. 2 : archiv AO
Výtisk číslo: 1

Platnost tohoto protokolu se omezuje na 3 roky, tj. do 2012-06-22.

Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas autorizované osoby, která ho vydala. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.



J. Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Autorizované osoby č. 222

1. ÚDAJE O VÝROBKU

Bambusová podlahová krytina s povrchovou úpravou pro vnitřní použití.

2. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek obsahují protokoly:

- 2.1. Protokol o zkoušce č. 412600567 ze dne: 5.6.2009 vydaný AZL č. 1004,
- 2.2. Protokol o zkoušce č. FCHL-650/09 ze dne: 9.6.2009 vydaný AZL č. 1031,
- 2.3. Protokol o zkoušce č. FCHL-651/09 ze dne: 9.6.2009 vydaný AZL č. 1031,
- 2.4. Protokol o zkoušce č. FCHL-687/09 ze dne: 31.8.2009 vydaný AZL č. 1031.

Posouzení výsledků zkoušky obsahuje následující tabulka:

Posuzovaná vlastnost	Jednotka	Výsledek	Požadavek	Posouzení	
šířka – dov. úchylka	mm	0	± 0,2	vyhovuje	
změna délky	%	0,11	≤ 2,5	vyhovuje	
změna šířky	%	0,02	≤ 2,5	vyhovuje	
únik formaldehydu	mg/m ³	0,096	≤ 0,124	vyhovuje	
protikluznost	-	za sucha _{stat}	0,650	≥ 0,30	vyhovuje
		za sucha _{dynam}	0,900		
		za mokra _{stat}	0,820		
		za mokra _{dynam}	0,630		

3. ZÁVĚR

Výrobek "BAMBUSOVÉ PARKETY" **splňuje** požadavky stanovené STO 1970/09.

Tímto protokolem se nahrazuje protokol PVZ-1970/09 ze dne 22.6.2009.

Zpracovala: Ing. Ludmila Kotenová